

Строительные материалы с умом

quick-mix



ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
ВОДОПРОНИЦАЕМЫЕ ШВЫ



**PFF**  
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ШВОВ БРУСЧАТКИ «F»

**PFF РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ШВОВ БРУСЧАТКИ «F»  
СМЕШАННЫЙ И ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**



Брусчатые и плиточные покрытия являются важным элементом оформления нашего сада. Нередко они становятся частью нашего жилого пространства на открытом воздухе. Поэтому здесь применяются высококачественные брусчатые камни или плиты из различных материалов. Все равно,

будь это брусчатые камни из бетона, природный камень или керамические плиты, терраса — это место для хорошего настроения. Неровные кромки, сорняки или насекомые, которые уносят материал из швов, при этом часто мешают. Связанная конструкция с жесткими швами превращает

данные проблемы в забытое прошлое. Раствор для заполнения швов брусчатки PFF позволяет легко и просто обработать швы брусчатых и плиточных покрытий. Смешанный и готовый к применению раствор распределяют по поверхности и заглаживают как песок большим количеством воды.





# PFF


## РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ «F»

Готовый к употреблению водонепроницаемый раствор для заполнения швов брусчатки, плит из природного камня и покрытий из клинкерного кирпича. Традиционное зашлямовывание. Простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean. Преимущественно для пешеходной нагрузки.


- уже смешанный и готовый к использованию раствор
- затвердевание под действием кислорода воздуха
- водонепроницаемые швы
- нанесение методом зашлямовывания для наилучшего заполнения швов
- простота и рациональность применения благодаря технологии Easy Clean
- эффективно препятствует зарастанию швов
- морозоустойчивый
- подходит для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau

### СОВЕТ


Благодаря использованию большого количества воды при предварительном увлажнении и зашлямовывании можно без проблем зашлямовывать камни и плиты даже из пород камня, предъявляющих особые требования, например, травертина. Оставшийся в углублениях раствор можно вновь вымыть струей воды.




1  
Интенсивно увлажнить




2  
Распределить



3  
Зашлямовать



4  
Смести остатки




5  
Готово



Технические данные	
Прочность на сжатие	~8 Н/мм <sup>2</sup> (спустя 7 дней)
Плотность растворной смеси	~1,8 кг/л
Ширина швов	3–30 мм, при подстилающем слое с использованием вяжущего возможно >30 мм
Глубина швов	Минимум 30 мм <sup>1</sup>
Время жизни раствора	~30 минут
Температура нанесения	>0–30°C (воздуха и материалов)
Расход	В зависимости от размеров брусчатки, глубины и ширины швов
Хранение	В сухом месте в закрытой оригинальной таре. Не допускать промерзания
Форма поставки	Ведро по 12,5 и 25 кг
Цвет	Песочный, каменно-серый, базальт, черный

<sup>1</sup> При подстилающем слое с использованием вяжущего и для определенных типов покрытия также возможно 20 мм

Наш партнер:



Региональные представители АО «Квик-микс»

ЦФО – Центральный Федеральный Округ

(Воронеж, Брянск, Белгород, Орел, Калуга, Курск, Липецк, Тамбов, Тула, Рязань)

г. Москва

Кислянский Владимир Вячеславович

Моб.: +7 (916) 040-51-32

E-Mail: v.kislyanskikh@quick-mix.com

ЦФО – Центральный Федеральный Округ

(Смоленск, Тверь, Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново)

г. Москва

Подкин Роман Владимирович

Моб.: +7 (916) 040-54-38

E-Mail: r.podkin@quick-mix.com

АО «Квик-микс»

142400, МО, Ногинский район, Территория Ногинск-Технопарк, д. 12 • Тел. +7 (495) 783-96-64

moscow@quick-mix.com • www.квик-микс.рф • www.quickmix.ru

СЗФО – Северо-Западный Федеральный Округ

г. Санкт-Петербург

Писцов Александр Вячеславович

Моб.: +7 (915) 477-14-53

E-Mail: a.pistsov@quick-mix.com

ЮФО – Южный Федеральный Округ

г. Краснодар

Вахрушев Виталий Вячеславович

Моб.: +7 (918) 014-64-40

E-Mail: v.vahrushev@quick-mix.com

УФО – Уральский Федеральный Округ

Панкин Андрей Валерьевич

Моб.: +7 (912) 218-74-66

E-Mail: a.pankin@quick-mix.com

ПФО – Приволжский Федеральный Округ

г. Нижний Новгород

Успенский Александр Сергеевич

Моб.: + 7 920-035-40-99

E-Mail: a.uspenskiy@quick-mix.com

СФО – Сибирский Федеральный Округ

г. Новосибирск

Положенцев Сергей Борисович

Моб.: + 7 (913) 463-34-58

E-Mail: s.polozhentsev@quick-mix.com

