

**ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ С ГЛУБОКИМ ДЕЙСТВИЕМ!
С ГИДРОФОБИЗАТОРОМ VESTEROL ВАШ ФАСАД
СТАНЕТ НЕВОСПРИИМЧИВ К ДЕЙСТВИЮ ВОДЫ.**



**VESTEROL
SSW 180S**

**СИЛОКСАНОВАЯ ГИДРОФОБИ-
ЗИРУЮЩАЯ ПРОПИТКА**

VESTEROL SSW 180S - Силоксановая гидрофобизирующая пропитка

Паропроницаемая, не содержащая растворителей, готовая к применению пропитка с превосходной щёлочестойкостью. Высыхает без отлипа, не образует видимой пленки.

Характеристики:

- непроницаемая для дождя
- стойкое водоотталкивающее действие
- почти без запаха
- хорошая проникающая способность
- щелочестойкая

Применение:

Пропитка VESTEROL®SSW180S предназначена для придания водоотталкивающих свойств абсорбирующим, минеральным поверхностям. В качестве защиты от насыщения влагой клинкерной и кирпичной лицевой кладки, природного и искусственного камня, минеральных наружных штукатурок, бетона, газобетона и т.п. Также используется для предотвращения роста водорослей и мха, выцветов вследствие переноса влажности и отслоения при морозе.

Область применения:

- каменная кладка из обычного кирпича
- каменная кладка из силикатного кирпича
- облицовка из природного и искусственного камня
- штукатурка
- бетон, газобетон
- абсорбирующий клинкер

Технические данные:

Состав:	силоксан, силан, вода, вспомогательные вещества
Расход:	в зависимости от абсорбирующих свойств основания, 0,3–0,6 л/м ²
Температура применения:	от +5°C до +35°C
Срок хранения:	при температуре не ниже 0°C, 12 месяцев
Форма поставки:	канистра 5 л или 20 л

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Поврежденные швы, дефекты и трещины более 0,5 мм перед пропиткой нужно заделать. Известковые высолы и цементный налет на клинкерной кладке удаляют с помощью средства для удаления известкового налета KSE. Прилегающие поверхности, окна, алюминиевые рамы, двери заклеивают пленкой. Брызги VESTEROL®SSW180S в свежем состоянии смывают водой.

Выполнение работ:

Нанесение выполняют пневматическим распылителем (высокого давления) или широкой кистью снизу-вверх, чтобы стекающий материал



проникал в уже пропитанную поверхность.

Наносимое количество подбирают таким образом, чтобы продукт стекал на расстояние 20-30 см.

Рабочий инвентарь промыть водой сразу после использования. Избегать образования тумана.

Для достижения большей глубины пропитывания VESTEROL®SSW180S наносят дважды, при этом второй слой наносят, не давая высохнуть первому слою.

Рекомендации:

- соблюдать температуру применения от +5 °C до +35°C
- полная эффективность пропитки проявляется примерно через 4 недели
- для обеспечения длительных водоотталкивающих свойств фасада необходимо повторно обрабатывать каждые 10 лет (в зависимости от конкретного материала)
- срок службы пропитки зависит от нанесенного количества, объема пор, глубины проникновения и погодных воздействий на объект
- для вертикальных и наклонных фасадов. Разрешается применение на горизонтальных поверхностях (например, верхние торцевые плиты подпорной стены), если нет трещин в швах и обеспечено стекание воды (при этом эффект гидрофобизации со временем уменьшается из-за отложения грязи)
- не подходит для защиты от напорной воды

Примечания:

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.